

Loctite® 8040 Uvolnění šokem

Řešení pro zadřené nebo zarezlé
součástky: Mrazivý šok



Loctite® 8040 Uvolnění šokem

- Uvolňuje šokovým podchlazením (-43 °C)
- Uvolňuje zadřené a zarezlé součástky
- Uvolněné součástky zůstanou namazané a chráněné proti další korozi

Loctite® 8040 Uvolnění šokem bleskově zchladí zadřené a zarezlé součástky (šrouby, matice, svorníky) na teplotu až -43 °C. Výjimečný mrazivý šok způsobí ve zkorodované vrstvě mikroskopické trhlinky a tím umožní mazné složce produktu proniknout kapilárními silami přímo do rzi. Součásti tak mohou být snáze uvolněny bez nadměrného namáhání.

- Šokové podchlazení (-43 °C) je rychlá a pohodlná metoda pro uvolnění zadřených a zarezlých součástek.
- Kapilární síly* způsobí rychlé vsáknutí mazných složek produktu do zkorodované vrstvy.
- Uvolněné díly zůstanou namazány a též chráněny proti další korozi.

*Kapilární síly jsou příčinou schopnosti kapalin smáčet povrchy a vsakovat se rychle do vlasových trhlin (dokonce i proti směru gravitačních sil).



Příklady použití:

Zadřené a zarezlé spoje závitových nebo válcových součástí (např. automobily, zemědělské stroje, stavební stroje, všeobecný průmysl).

Jak se používá:

Odstraňte volné nečistoty a rez, protřepejte nádobku a stříkejte na uvolňované místo po dobu 5-10 sekund ze vzdálenosti 10-15 cm. Po 1-2 minutách čekání součástky uvolněte. Pokud je to nutné, aplikaci opakujte.



Minimálně
5-10
sekund



-43 °C



Aktivní složky

Zkorodo-
vaná
vrstva

Údaje pro objednání

Loctite® 8040 Uvolnění šokem	
Obsah	400 ml, aerosol
Objednací množství	12 ks / karton
Objednací číslo	40617
IDH číslo	760225

Technické údaje

Chemický typ	min. oleje, bez silikonu
Hustota při 20 °C	0,60 g/cm ³
Barva	jantarová
Teplota při aplikaci	-20 až +45 °C
Max. ochlazení	až -43 °C
Viskozita maziva	pod 5 mPa.s



Obsažené údaje považujte pouze za doporučené. Pro podrobnější informace o produktech, kontaktujte naše místní technické zastoupení Henkel Loctite.

Henkel ČR spol. s r.o.

Adhesives Industry Loctite

CZ-170 04 PRAHA 7, U Průhonu 10

Tel. (00420) 220 101 401, 402, 410, 411

Fax: 220 101 400

loctite@henkel.cz

www.loctite.cz

® designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2007