



LOCTITE® 8101™

prosinec 2007

Popis výrobku

LOCTITE® 8101™ má následující vlastnosti:

Technologie	Oil & Grease
Chemický typ	Minerální olej, Lithiové mýdlo a EP-aditiva
Vzhled	Jantarový
Zápach	Po oleji
Dávkování	Aerosol
Pohonná hmota	Propan/Butan
Vytvrzení	Nevytvrzuje
Aplikace	Mazání

LOCTITE® 8101™ je adhezní tuk určený pro otevřené strojní systémy. Používá se k mazání řetězů, otevřených převodů, stávcích šroubů a kabelů a na ochranu proti smáčení vodou. Rovněž poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení a vůči vysokému tlaku. Tento produkt je vyroben tak, aby odolával odstředivým silám na vysokorychlostních mechanismech. Typické použití tohoto produktu je v rozmezí pracovních teplot od -30 °C do +170 °C.

TYPICKÉ VLASTNOSTI

Konzistence, DIN 51818, Třída NLGI	2
Penetrace, ISO 2137, hněteno, 1/10mm: při 25 °C a 60 rázech	265 až 295
Bod skápnutí, ISO 2176, °C	>250
Zátěžový test - 4 koule, DIN 51350-5: Svarové zatížení, N	>3 900
Weld Scar (při 3 900 N), mm	<4
Opotřebení, 1 hodiny / 400 N, mm	0,6
EMCOR Test, ISO 11007	0/0
Teplotní špička, °C,	200
Tlak při teplotě 20 °C, Bar	3
Dodávané množství, g/s	1,9
Bod vzplanutí - viz Bezpečnostní list	

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tento produkt se nedoporučuje používat v čistě kyslíkových nebo na kyslík bohatých systémech a neměl by se používat k těsnění chlóru či jiných silně oxidačních materiálů.

Informace pro bezpečné zacházení s tímto produktem najdete v Bezpečnostním listě (BL).

Pokyny pro použití

- Před použitím sprej řádně protřepejte. Nastříkejte produkt ze vzdálenosti asi 15 až 20 cm na ošetřovanou plochu.
- Naneste v přiměřeném množství na očištěnou součást, kterou je třeba mazat. .

Neslouží pro materiálové specifikace

Technické údaje zde uvedené jsou pouze informativní. Potřebujete-li pomoc nebo radu ve věci technických podmínek tohoto produktu, obraťte se prosím na Vaše místní oddělení kvality.

Skladování

Tento produkt je klasifikován jako **VYSOCE HOŘLAVÝ** a musí být skladován ve vhodných podmínkách v souladu s místními relevantními předpisy. Neskladujte v blízkosti oxidačních činidel a snadno zápalných materiálů. Produkt skladujte v neotevřených originálních nádobách na suchém místě. Informace o skladování produktu jsou uvedeny na etiketě nádob.

Optimální podmínky skladování: 8 °C až 21 °C. Skladování pod 8 °C nebo nad 28 °C může nepříznivě ovlivnit vlastnosti produktu.

Společnost Henkel nemůže nést odpovědnost za produkt, který byl kontaminován nebo skladován za podmínek jiných, než výše uvedených. Pokud jsou potřebné další informace, kontaktujte Vaše místní technické nebo zákaznické oddělení Henkel Loctite.

Převody

(°C x 1.8) + 32 = °F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = inches
µm / 25.4 = mil
N x 0.225 = lb
N/mm x 5.71 = lb/in
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N·m x 8.851 = lb·in
N·m x 0.738 = lb·ft
N·mm x 0.142 = oz·in
mPa·s = cP

Poznámka

Veškeré údaje zde uvedené slouží pouze pro informaci a jsou považovány za hodnověrné. Nemůžeme přebírat zodpovědnost za výsledky dosažené jinými laboratořemi, nad jejichž postupy nemáme kontrolu. Je plně na zodpovědnosti uživatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastní účely a je také na jeho zodpovědnosti, zda přijme vhodná preventivní opatření pro ochranu majetku a osob proti všem rizikům, která mohou být spojena s používáním produktů a manipulací s nimi.

V tomto duchu se společnost Henkel zvláště zřídá přímých i vyplývajících záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel, vznikajících z prodeje nebo používání jejich produktů. Společnost Henkel zvláště odmítá jakoukoli zodpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně náhrady škod.

Tato diskuze o různých postupech a složeních neznámá, že tyto nejsou patentovány společností Henkel nebo jinými subjekty. Každému budoucímu uživateli doporučujeme, aby si před sériovým použitím otestoval, zda je pro něj navrhovaná aplikace vhodná. Tento produkt může být zahrnut v patentech USA nebo jiných zemí.

Ochranná známka

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti Henkel ve Spojených státech a kdekoli jinde. ® značí ochrannou známku zaregistrovanou na Úřadě obchodního vlastnictví Spojených států amerických. (U.S. Patent and Trademark Office)

Reference 2.1