



LOCTITE® 8154™

června 2008

Popis výrobku

LOCTITE® 8154™ má následující vlastnosti:

Technologie	Proti zadření
Chemický typ	Minerální olej, lithiové mýdlo a MoS2
Vzhled	Černý
Zápach	Po oleji
Pohonná hmota	Propan/Butan
Dávkování	Aerosol
Vytvrzení	Nevytvrzuje
Aplikace	Mazání
Zvláštní výhoda	Ochrana před zadřením a opotřebením

LOCTITE® 8154™ je montážní pasta na bázi minerálního oleje s MoS2, která umožňuje snadnou montáž a demontáž válcových součástí, pracujících v náročných podmínkách při teplotách až do 450 °C. Tento produkt chrání součásti během záběhu a zajišťuje snadnou demontáž i při náročném fungování mechanismů při teplotách až do 450 °C. Typické použití tohoto produktu je v rozmezí pracovních teplot od -30 °C do +450 °C.

NSF International

Zařazeno do kategorie NSF H2 pro použití jako mazivo tam, kde je vyloučen kontakt s potravinami v oblasti výroby potravin.

TYPICKÉ VLASTNOSTI

Hustota, ISO 2811-1 při 20 °C, g/cm ³	0,756
Konzistence, DIN 51818, Třída NLGI	1
Penetrace, hněteno, ISO 2137, 1/10mm: při teplotě 25 °C a 60 zdvihů	310 až 340
Zátěžový test - 4 koule, DIN 51350-5:	
Svarové zatížení, N	2 900
Weld Scar (při 2 900 N), mm	4
Opotřebením, 1 hodiny / 400 N, mm	0,8
Koroze na mědi, při °C, ISO 2160:	
3 hodin při teplotě 100 °C	1b
Teplotní špička, °C,	450
Tlak při teplotě 20 °C, Bar	3,0
Dodávané množství, g/s	1,6
Bod vzplanutí - viz Bezpečnostní list	

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tento produkt se nedoporučuje používat v čistě kyslíkových nebo na kyslík bohatých systémech a neměl by se používat k těsnění chlóru či jiných silně oxidačních materiálů.

Informace pro bezpečné zacházení s tímto produktem najdete v Bezpečnostním listě (BL).

Pokyny pro použití

- Před použitím sprej řádně protřepejte. Nastříkejte produkt ze vzdálenosti asi 15 až 20 cm na ošetřovanou plochu.
- Naneste v přiměřeném množství na očištěnou součást, kterou je třeba mazat.

Neslouží pro materiálové specifikace

Technické údaje zde uvedené jsou pouze informativní. Potřebujete-li pomoc nebo radu ve věci technických podmínek tohoto produktu, obraťte se prosím na Vaše místní oddělení kvality.

Skladování

Tento produkt je klasifikován jako **VYSOCE HOŘLAVÝ** a musí být skladován ve vhodných podmínkách v souladu s místními relevantními předpisy. Neskladujte v blízkosti oxidačních činidel a snadno zápalných materiálů. Produkt skladujte v neotevřených originálních nádobách na suchém místě. Informace o skladování produktu jsou uvedeny na etiketě nádob.

Optimální podmínky skladování: 8 °C až 21 °C. Skladování pod 8 °C nebo nad 28 °C může nepříznivě ovlivnit vlastnosti produktu.

Společnost Henkel nemůže nést odpovědnost za produkt, který byl kontaminován nebo skladován za podmínek jiných, než výše uvedených. Pokud jsou potřebné další informace, kontaktujte Vaše místní technické nebo zákaznické oddělení Henkel Loctite.

Převody

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$
 $\text{mm} / 25.4 = \text{inches}$
 $\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$
 $\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 0.738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
 $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 = \text{oz}\cdot\text{in}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

Poznámka

Veškeré údaje zde uvedené slouží pouze pro informaci a jsou považovány za hodnověrné. Nemůžeme přebírat zodpovědnost za výsledky dosažené jinými laboratořemi, nad jejichž postupy nemáme kontrolu. Je plně na zodpovědnosti uživatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastní účely a je také na jeho zodpovědnosti, zda přijme vhodná preventivní opatření pro ochranu majetku a osob proti všem rizikům, která mohou být spojena s používáním produktů a manipulací s nimi.

V tomto duchu se společnost Henkel zvláště zříká přímých i vyplývajících záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel, vznikajících z prodeje nebo používání jejích produktů. Společnost Henkel zvláště odmítá jakoukoli zodpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně náhrady škod.

Tato diskuze o různých postupech a složeních neznamená, že tyto nejsou patentovány společností Henkel nebo jinými subjekty. Každému budoucímu uživateli doporučujeme, aby si před sériovým použitím otestoval, zda je pro něj navrhovaná aplikace vhodná. Tento produkt může být zahrnut v patentech USA nebo jiných zemí.



Ochranná známka

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti Henkel ve Spojených státech a kdekoli jinde. ® značí ochrannou známku zaregistrovanou na Úřadě obchodního vlastnictví Spojených států amerických. (U.S. Patent and Trademark Office)

Reference 2.0